



Opšti podaci

Antika emajl direkt je kvalitetan antikorozioni premaz sa osobinama osnovnog i završnog premaza u jednom sloju. Premaz na bazi odabranih pigmenata koji je namenjen za zaštitu i dekoraciju predmeta od čelika ili kovanog gvožđa. Sadrži u sebi visokokvalitetne antikorozivne pigmente, što mu daju sposobnost direktnog nanošenja na rđu. Kod nanošenja ne curi, dobro se razliva i brzo suši.

Upotreba

Preporučuje se za zaštitu spoljaših i unutrašnjih metalnih površina. Naročito je pogodan za zaštitu ograda, kapija i ukrasnih predmeta od kovanog gvožđa, jer im daje izgled antike (rustični sjaj). Nanosi se direktno na metal ili u sistemu sa Zoralux osnovnom bojom za zaštitu metala.

TEHNIČKI PODACI	
Tip veziva	Alkidna smola
Gustina	1,45-1,55 g/cm ³
Izdašnost	6-8 m ² /kg za jedan sloj.
Teorijska potrošnja	0,125-0,165 kg/m ² * Praktična potrošnja premaza zavisi od vrste površine koja se štiti, pripremljenosti površine i načina nanošenja premaza.
Optimalna debljina suvog filma po jednom sloju	40-60 mikrona
Sušenje	na dodir 4 - 6 h, ponovno nanošenje: posle 24 h
Viskozitet u stanju isporuke	98-102 KU 25C ASTM D 562
Temperatura nanošenja	+10 °C do +35°C
Temperatura površine	Min 3 °C iznad tačke rose
Osobine suvog filma	Polumat, neravna struktura
VOC	Maksimalno dozvoljena koncentracija za ovaj proizvod (A/i-SB) 500g/l. Ovaj proizvod sadrži max 495 g/l.
Napomena	Svi podaci su dati za standardne uslove - normalnu temperaturu od 20°C, i normalnu vlažnosti vazduha 70%. Na nižim temperaturama sušenje je sporije i premaz sporije postiže trajnu tvrdoću.
Pakovanje	0,7l
Lagerovanje	36 meseci
Razređivač	5220

Raspoložive nijanse

Siva 021, crna 022.

Priprema površine

Šmirglanjem odstranite sa površine rđu i labavo vezane delove stare boje. Izbrusite postojeću sjajnu boju, kako biste obezbedili dobro prijanjanje premaza.

Odstranite masnoću, prašinu, ulje i ostalu prljavštinu sa površine pomoću razređivača 5220 ili 5350. Površina treba da bude čista i suva pre nanošenja premaza. Nanosi se u 1-2 sloja.



Podaci o primeni

Faktor konverzije: vlažni /suvi film = 2,0

Nanošenje: četkom, valjkom, špricom i airless uređajem, prečnik dizne 0,017" do 0,019", izlazni pritisak 110 – 140 atm.

Potpuno otvrdjava za 7 - 10 dana.

Mere predostrožnosti

Kante treba da su obeležene odgovarajućim nalepnicama na kojima su jasno naznačene informacije vezane bezbedno rukovanje bojom.

Za više informacija o opasnosti i zaštiti pri rukovanju bojama, potražiti sigurnosnu listu proizvoda (MSDS).