

CM 17 Lepak SUPER "flexible"

Visoko fleksibilan lepak za lepljenje keramičkih pločica na deformisane i kritične površine. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.

Karakteristike

- za neupijajuću keramiku (stakleni mozaik)
- visoko fleksibilan
- za oblaganje fasade keramikom
- za postavljanje velikih pločica na kritične površine
- za balkone, terase i bazene
- za sisteme sa podnim grejanjem
- produženo vreme obrade
- visoka čvrstoća
- otporan na različite vremenske uticaje
- za debljine sloja od 2-3mm

Oblast primene

Pogodan za polaganje keramičkih pločica na estrih sa podnim grejanjem, na različite keramičke materijale i na uljane boje. Za kuhinje, kupatila, balkone, terase i fasade, kao i betonske elemente (stare najmanje 3 meseca). Idealan za upotrebu na kritičnim podlogama.

Priprema podloge

CM 17 se nanosi na sve čvrste, nosive, čiste, suve i vlažne podlove bez rastvorljivih sastojaka. Sa podlove treba ukloniti sve nečistoće: prašinu, tragove ulja i masti.

Način upotrebe

CM 17 zamešajte u čistoj vodi bez grudvica. Za 25 kg CM 17 potrebno je 6,75-7,5 l vode. Ako koristite samo deo sadržaja vreće, pomešajte praškastu komponentu sa vodom u razmeri 3:1. Zatim sačekajte 10 minuta pa promešajte lepak još jednom. Obratite pažnju na vreme stvaranja kore, koje iznosi od 15 do 20 minuta. Za nanošenje CM 17 upotrebite nazubljenu gletericu tako da je minimum 65% površine keramičke pločice pokriveno lepkom. Nakon 24 časa dozvoljeno je fugovanje. Obratite pažnju da klimatski uslovi ubrzavaju, odnosno usporavaju očvršćavanje ili sušenje.



Obratite pažnju

Radove izvoditi na temperaturama od +5°C do +30°C. CM 17 sadrži cement i u kontaktu sa vodom reaguje alkalno. Zbog toga zaštitite kožu i oči pri radu. U slučaju dodira sa kožom, isperite sa vodom, a u slučaju kontakta sa očima potražite pomoć lekara.

Važne informacije

CM 17 treba koristiti prema gore navedenom načinu upotrebe. Navedene karakteristike su dobijene na osnovu ispitivanja i praktične primene. Predloženi način primene varira u zavisnosti od lokacije i uslova rada, i shodno tome predstavlja osnovno uputstvo bez garancije na izvedene radove jer mi nemamo uticaja na uslove i način izvođenja.

Potrošnja

Dubina zuba (mm)	CM 17 (kg/m ²)
3	1,7
4	2,0
6	2,7
8	3,2

Tehnički podaci

Sastav:	na bazi cementa sa mineralnim puniocima i aditivima
Gustina:	1,30 kg/l
Razmera smeše:	6,75-7,5 l vode za 25 kg
Početak vezivanja:	10 minuta
Otvoreno vreme:	15-20 minuta
Klizanje:	< 0,10 mm
Vreme obrade:	oko 2 časa
Fugovanje:	nakon 24 časa
Temperatura rada:	+5°C do +30°C
Otpornost na temperaturu:	-30°C do +70°C

Skladištenje

Do 12 meseci na suvom i hladnom mestu.

Pakovanje

U papirnim džakovima od 25kg.



Henkel Srbija d.o.o., Bulevar Oslobođenja 383, 11000 Beograd
Info tel: 011 2072 200,
www.ceresit.co.rs