

## Vodoodbojna fug masa sa porcelanskim efektom

### Opis

MULTIFILL SMALTO 1-8 je obojena fug masa na bazi cementa obogaćena smolama. Obezbeđuje visoku mehaničku čvrstoću, odličnu stabilnost boje i vodoodbojnost. Sadrži specijalne antibakterijske dodatke koji proizvod čine otpornim na razvoj bakterija. Površina je sjajna i glatka. Namenjena je za fuge širine 1-8 mm. Klasifikovana je kao CG2 WA masa za zapunjavanje prema EN 13888.

### Primena

MULTIFILL SMALTO 1-8 se koristi za fugovanje podnih i zidnih pločica, unutra i napolju.

### Tehnički podaci

Oblik:	cementni prah
Boje:	35
Potrošnja vode:	1,10 l/4 kg
Spec. gustina suvog maltera:	1,18 ± 0,05 kg/l
Spec. gustina zamešanog maltera:	1,95 ± 0,05 kg/l
Temperatura primene:	od +5°C do +35°C
Otpornost na abraziju: (EN 12808-2)	≤ 1000 mm <sup>3</sup>
Sila pritiska posle:	
• 28 dana:	30,00 N/mm <sup>2</sup>
• smrzavanje-odmrzavanje (25 ciklusa): (EN 12808-3)	30,00 N/mm <sup>2</sup>
Otpornost na pritisak posle:	
• 28 dana:	7,50 N/mm <sup>2</sup>
• smrzavanje-odmrzavanje (25 ciklusa): (EN 12808-3)	7,50 N/mm <sup>2</sup>

Skupljanje: (EN 12808-4)	≤ 2 mm/m
Upijanje vode posle:	
• 30 min:	≤ 2 g
• 240 min: (EN 12808-5)	≤ 5 g
Upotrebljivost:	min. 2 h na +20°C
Prohodnost:	posle 10 h na +20°C

### Uputstvo za upotrebu

#### 1. Podloga

Podloga prekrivena pločicama mora da bude savršeno čista. Fuge se pažljivo očiste i pokvase mokrim sunđerom.

#### 2. Nanošenje

MULTIFILL SMALTO 1-8 se postepeno dodaje u vodu uz stalno mešanje, dok se ne formira jednolična pasta. Preporučuje se upotreba mikser sa niskim brojem obrtaja. Mešavinu treba ostaviti oko 3 minuta da odleži, pa je opet promešati. Fuge se zapunjavaju masom uz pomoć gumene alatke, dijagonalno na pravac pružanja fuga, kako bi se potpuno napunile. Suvišni materijal se posle izvesnog vremena uklanja brisanjem vlažnim sunđerom da bi se sprečila eventualna dekolorizacija. Na kraju se površina čisti suvom krpom. Prilikom rada napolju pri visokim temperaturama, preporučuje se redovno kvašenje kako bi se izbeglo prebrzo sušenje fug mase.

# MULTIFILL SMALTO 1-8

## Potrošnja

Potrošnja MULTIFILL SMALTO 1-8 zavisi od dimenzija pločica i od širine fuge. Sledeća tabela daje indikative vrednosti (g/m<sup>2</sup>):

Dimenzije pločica (cm)	Širina fuge			
	2 mm	4 mm	6 mm	8 mm
2 x 2 x 0,3	750	1.500	---	---
10 x 10 x 0,6	300	600	900	1.210
15 x 15 x 0,7	240	470	710	950
20 x 20 x 0,7	180	360	540	720
30 x 30 x 0,8	140	280	410	550
40 x 40 x 0,8	100	210	320	420
50 x 50 x 0,8	90	170	260	340

## Rok upotrebe - Skladištenje

- Papirna vreća od 20 kg: 12 meseci od datuma proizvodnje
- Plastične vreće od 4 kg i 2 kg: 24 meseci od datuma proizvodnje

Svi gore navedeni rokovi trajanja su važeći ukoliko se proizvod skladišti u originalnom pakovanju, na mestima zaštićenim od vlage i mraza.

## Napomene

- MULTIFILL SMALTO 1-8 sadrži cement i sa vodom reaguje alkalno, tako da je svrstan u klasu iritativno.
- Pažljivo proučite upozorenja i uputstva ispisana na ambalaži proizvoda.

## Pakovanje - Boje

MULTIFILL SMALTO 1-8 se isporučuje u 35 boje, uz odgovarajuću šifru boje, i pakovanju (2 kg, 4 kg i 20 kg):

Boja	2 kg	4 kg	20 kg
01 Bela	•	•	•
02 Crna	•	•	
03 Siva	•	•	•
04 Biserno siva	•	•	
05 Svetlo siva	•	•	•
06 Bahama bež	•	•	•
07 Crveno-braon	•	•	
08 Braon	•	•	
09 Svetlo braon	•	•	
10 Tamno siva	•	•	
11 Slonovača	•	•	
12 Ljubičasta	•	•	
13 Crvena	•	•	
14 Koto	•	•	
15 Menheten siva	•	•	
16 Svetlo oker	•	•	
17 Anemon	•	•	
18 Biserna bež	•	•	
19 Moka	•	•	
20 Kesten	•	•	
21 Karamel	•	•	
22 Magnolija	•	•	
23 Oregon	•	•	
24 Cimet	•	•	
25 Svetlo plava	•	•	
26 Zelena	•	•	
27 Narandžasta	•	•	
29 Srebrno Siva	•	•	
30 Cement siva	•	•	
31 Cigla	•	•	
32 Mikensko plava	•	•	
33 Žuta	•	•	
34 Menta	•	•	
35 Tropsko more	•	•	
36 Čempres	•	•	

Na raspolaganju su vam realne ton karte za MULTIFILL.