

ATHENS: V. MOIRA, INDUSTRIAL AREA MANDRA, 19600, ATHENS, GREECE, TEL.:+30 210 5557579, FAX: +30 210 5558482

THESSALONIKI: 10th km N.R THESSALONIKIS-POLIGIROU, 57001, THERMI THESSALONIKI, GREECE, TEL.:+30 2310 467275, FAX: 2310 463442

Neocryl Sport Flex

Anti-Klizni, akrilni premaz za sportske terene

Oblast primene :

Premaz na bazi polimera, pogodan za primenu na bilo kojem terenu izradjenom od asfalta, cementne suspenzije, betona, (npr za tenis, košarku, odbojku, rukomet, kao i za dvorišta) i okolne zidove.

Svojstva - Prednosti

- Visoka otpornost na vremenske uslove i habanje
- Veoma dobra adhezija
- Štiti teren od habanja i nepovoljnih vremenskih uslova produžavajući mu životni vek
- Daje boju terenu kao i njegovoj okolini.
- Ekonomično rešenje velike pokrivne moći, Sa jednostavnom primenom
- Ekološki
- Povećana fleksibilnost
- U skladu sa Direktivom 2004/42 / EC, za korišćenje organskih rastvarača u određenim bojama i lakovima.

Tehničke karakteristike

Gustina (EN ISO 2811.01)	1,24 kg/l
Upotreba	Posle 5-6 dana na +25°C
Temperatura nanošenja	> +8° C
Vreme sušenja (25°C)	1 sat
Tvrdoća (EN ISO 868:2003/ASTM 2240)	76
Potrošnja	250-330gr/m ² za dva sloja (U zavisnosti od upijanja podloge)
Maksimalno opterećenje (ASTM D 412-06a)	24,05 ± 1,39N
Naprezanja pri maksimalnom opterećenju (ASTM D 412-06a)	2,03 ± 0,09MPa
Deformacija pri maksimalnom opterećenju (ASTM D 412-06a)	416,62 ± 28,16%
Zatezna deformacija pri lomu (ASTM D 412-06a)	456,00 ± 30,90%
Jungov modul (ASTM D 412-06a)	12,00 ± 1,72MPa

Informacije iz ovog tehničkog lista, koje se tiču upotrebe i nanošenja proizvoda, su bazirane na iskustvu i znanju ljudi iz NEOTEX® SA. Ponudjene su kao usluga dizajnerima i proizvođačima u cilju da im pomognu da pronadju odgovarajuće rešenje. Međutim, kao dobavljač, NEOTEX® SA ne kontroliše konkretnu upotrebu proizvoda, i zato ne može da bude odgovoran za rezultate upotrebe. Kao rezultat tehničkog napretka, ostaje na klijentu da proveru sa našim tehničkim odeljenjem da li su se ovde prisutni podaci u međuvremenu zamenili novijim izdanjem.

ATHENS: V. MOIRA, INDUSTRIAL AREA MANDRA, 19600, ATHENS, GREECE, TEL.:+30 210 5557579, FAX: +30 210 5558482

THESSALONIKI: 10th km N.R THESSALONIKIS-POLIGIROU, 57001, THERMI THESSALONIKI, GREECE, TEL.:+30 2310 467275, FAX: 2310 463442

Neocryl Sport Flex

Naredni sloj

Temperatura	Vreme
+12°C	8 sati
+25°C	4 sati

Prohodnost

Temperatura	Vreme
+12°C	8 sati
+25°C	4 sati

Instrukcije za upotrebu

Priprema površine: Očistiti podlogu od prašine, masnoća, labavih materijala, zatim isprati površinu vodom pod pritiskom .

Nanošenje: Posle čišćenja i sušenja površine, naneti prajmer u sloju sa emulzijom **Revinex**[®] razredjen sa vodom u odnosu **Revinex**[®]: Voda 1 : 4. Nakon toga naneti **Neocryl Sport Flex**[®] valjkom posle temeljnog mešanja. Razrediti vodom 20-25% za prvi sloj i 10-15% za drugi sloj.

Specijalne napomene

- **Neocryl Sport Flex**[®] ne treba biti nanošen u mokrim uslovima ili u uslovima visoke vlažnosti
- Niske temperature i visoka vlažnost prolongiraju vreme sušenja kao i vreme do nanošenja drugog sloja.
- Za izradu anti-klizne površine **Neocryl Sport Flex**[®] treba pomešati sa kvarcnim peskom (10 -25% po težini)
- **Neocryl Sport Flex**[®] nije pogodan za poliuretanske podloge visoke elastičnosti.

Čišćenje alata

Koristiti dosta vode odmah posle nanošenja.

ATHENS: V. MOIRA, INDUSTRIAL AREA MANDRA, 19600, ATHENS, GREECE, TEL.:+30 210 5557579, FAX: +30 210 5558482

THESSALONIKI: 10th km N.R THESSALONIKIS-POLIGIROU, 57001, THERMI THESSALONIKI, GREECE, TEL.:+30 2310 467275, FAX: 2310 463442

Neocryl Sport Flex

Uklanjanje mrlja	Koristiti vodu dok je mrlja jos uvek sveža. U slučaju osušenih mrlja, koristiti mehanička sredstva ili sredstva za uklanjanje boja.
Boje	Terakota, zelena, bela, i druge nijanse (za minimalne količine, po posebnoj porudžbini).
Pakovanja	4kg i 12kg u plastičnim ambalažama
Stabilnost skladištenja	Proizvod je stabilan 2 godine kada se drži neotvoren u originalnim ambalažama, zaštićen od mraza i direktne sunčeve svetlosti.
Mere predostrožnosti	Držati dalje od dodira sa decom – U slučaju kontakta sa očima odmah isprati sa dosta vode i zatražiti lekarsku pomoć - Ako se proguta, ne izazivati povraćanje, odmah potražiti lekarsku pomoć i pokazati ambalažu.